



SAP s.r.l.
Via Enrico Fermi, 6/8
24040 CISERANO (BG)
Tel. 035/883465 - Fax 035/4813597

SCHEDA TECNICA

DATA: GENNAIO 2010

PRODOTTO: FONDO RIEMPITIVO-STUCCO SPRAY

PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO: Riempie piccoli graffi e imperfezioni. Adatto per carrozzeria o superfici in metallo. Se necessario, prima di riverniciare, passare con carta abrasiva molto fine. La Bombola da 400 ml copre una superficie di 1,5 – 2 m², in dipendenza della tonalità della vernice.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar

Contenuto netto

400 ml

Aspetto

Bombola contenente liquido sotto pressione

Colore

Vario

Odore

Caratteristico di solvente

Densità a 20°C

0,75 ÷ 0,80 g/ml

Pressione a 20°C

4,0 ± 0,5 bar

Pressione a 50°C

8,0 ± 0,5 bar

Punto di infiammabilità

inf. 0°C

Viscosità Coppa Ford 4

11,5"

Residuo secco in bombola

22%

Granulometria al grindometro

Da 0 a 2 Micron

Lucentezza – Grado Gloss

15 Gloss

Spessore 1 mano

12 Micron

Spessore 3 mani

35 – 40 Micron

Temperatura di resistenza

100 – 120°C

Tempi di essiccazione:

10 minuti

Fuori polvere

20 minuti

Asciutto al tatto

24 ore

Asciutto in profondità

Sovraverniciabilità in ogni momento

Cappuccio di sicurezza brevettato "child-proof"

Gettone riferimento tinta

ETICHETTATURA:



IRRITANTE



**ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE**

Direttiva 2004/42/CE: C.O.V.

Sottocategoria: Finiture Speciali

Valore Limite COV: 840 g/Litro

Contenuto max effettivo: 640 g/Litro

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.